



## Älva

Premium klasės dažai vandens pagrindu vidaus darbams su dideliu atsparumu nudilimui

Älva yra akrilo dažai vandens pagrindu – įvairių paviršių dengimui, sausiems paviršiams vidaus darbams. Dažai užtikrina didelį atsparumą nudilimui ir yra gerai dengiami. Dažų sudėtyje yra mikroskopiškos keramikos dalelės, kurios užtikrina ypatingą apsaugą nuo įbrėžimų, suteikia paviršiui matinį blizgesį. Skirti sienų ir lubų dažymui, pavyzdžiui, plytų, gipso kartono, drožlių ir t.t. Galima naudoti ir gruntavimui.

- Dažai greitai džiūsta, lengvai dengiami, dažant nesitaško
- Jiems būdingas gers sukibimas
- Didelis patvarumas įbrėžimams

### Paviršiaus parengimas

- Nuo anksčiau dažytų paviršių mechaniniu būdu nuvalykite nusilupusius dažus, kreidos ar kalkių dažus. Blizgančius paviršius švitrinu popieriumi nušlifukite iki matinio. Jei reikia, glaistykite paviršių kokybišku glaistu. Prieš dažymą paviršius turi būti švarus ir sausas.
- Akytus tinkuotus ar betono paviršius rekomenduojame gruntuoti giluminiu gruntu Micro arba Projekt Primer.

### Dažymas

- Prieš naudojimą gerai išmaišykite dažus.
- Jei reikia atskieskite dažus vandeniu iki 10%.
- Dažykite teptuku, voleliu 1-2 kartus. Dažant pulverizatoriumi dažus atskieskite vandeniu.
- Pakartotinai dažykite po 1 – 2 valandų. Prieš sekantį dažymą leiskite paviršiui gerai nudžiūti.
- Dažymo metu oro temperatūra negali būti žemesnė nei + 5°C, o oro drėgmė negali viršyti 80%.
- Nuplaukite vandeniu nuo darbo įrankių likusius dažus kol jie neišdžiūvo.

**Sveikatos ir aplinkos apsauga.** Älva nekenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Dažų sudėtyje nėra skiediklių ir lengvai užsiliepsnojančių organinių junginių. Tuščia tarą utilizuokite pagal vietinių įstatymų reikalavimus.

**Dėmesio!** Saugoti nuo vaikų. Sudėtyje yra 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onų [EK Nr 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onų [EK Nr 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

| Techninė informacija               |  |                             |   |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Naudojimas                         | Vidaus darbams                                     | Išeiga                      | 8 m <sup>2</sup> /l priklausomai nuo paviršiaus                                   |
| Rišanti medžiaga                   | Stirolakrilas / keramikos dalelės                  | Atsparumas drėgnam trynimui | 1 klasė, SPF-EN 13300, (ISO 11998)  |
| Blizgesys                          | 3-4% matinis                                       | Dengimo metodas             | Teptukas, volelis arba pulverizatorius  |
| Tankis                             | 1,4 kg/l   | Sausas likutis              | 4% nuo tūrio  |
| Darbo įrankių plovimas, skiediklis | Vanduo   | Bazinė spalva               | A/C bazė, tonuojami   |
| Dengimo t°                         | Min +5°C   | Pakuotė                     | 0,9 L, 2,7L, 9L   |
| Džiūvimo laikas                    | 1-3 h priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės | Saugojimo laikas            | Neatidarytoje gamintoje taroje 2 metai nuo pagaminimo dienos (žiūr. partijos Nr.) |

